



Fixit 205

Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Anwendung: Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigelegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem.

Eigenschaften:

- Zugabe von regionalen Zusätzen sowie Sumpfkalk möglich
- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Als Stopf-, Grund- oder Deckputz anwendbar
- ECO-zertifiziert
- Aussen und Innen anwendbar
- Hydrophil und somit sehr gute Kapillar- und Diffusionseigenschaften

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart		
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Körnung	0 - 4 mm	
Wasserzugabe	4 - 5 l/Sack	
Verbrauch	ca. 16 kg/m ² /cm	
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Schichtdicke	als Grundputz 15 mm als Deckputz 8 - 10 mm	
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 10	

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Alkalienarmer hydraulischer Kalk, Weisskalkhydrat, Weisszement
- Zuschlagstoffe: Brech- und Grubensande der Körnung 0 - 4 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 205 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder maschinell verarbeitet. Der Zusatz von Sumpfkalk ins Anmachwasser verbessert die Geschmeidigkeit und erhöht die Festigkeit des Putzes. Bei mehrschichtigem Aufbau ist die vorgängig aufgebrachte Putzschicht vor dem Erhärten gut aufzurauen. Bis zum Deckputzauftrag muss eine Wartezeit von mindestens 4 Wochen eingehalten werden. Bei Verwendung als Deckputz muss ein Anstrich gemacht werden. Die Oberflächenstruktur kann durch Abkellen, Absacken, Bürsten, Kalken etc. gestaltet werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).



Fixit 205

Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Herkunft:



Besondere Hinweise: In mineralischen Grundputzen können während dem Abbinden Schwindrisse entstehen.
Empfehlung: Mehrschichtiger Aufbau, feucht halten.
Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Der frische Putz darf nicht abtalochiert werden.
Bis zum Anstrichauftrag muss der Putz genügend karbonatisiert sein.