



# Fixit 210

## Hydroment Entfeuchtungsputz

**Anwendung:** Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im Innenbereich.

- Eigenschaften:**
- Für feuchte Untergründe ohne horizontale Abdichtungen
  - Kurze Sanierungszeit und schnell wiederbewohnbar
  - Langfristig niedrige Instandhaltungskosten
  - Mineralisch ohne organische Zusätze für eine problemlose Feuchtesanierung
  - Diffusionsoffenheit gewährleistet über Jahre hinaus
  - Schneller Einbau, kurze Bauzeit, hohe Wirtschaftlichkeit

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 2 mm
Wasserzugabe	als Haftputz ca. 5 Liter/Sack als Funktionsputz ca. 3,5 Liter/Sack
Verbrauch	ca. 11,5 kg/m <sup>2</sup> /cm
Verarbeitungszeit	ca. 120 min
Schichtdicke	min. 20 mm
Wasserdampfdiffusion $\mu$	ca. 10
Porosität	> 45 %
Festmörteldichte	< 1,4 kg/dm <sup>3</sup>

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement
  - Zuschlagstoffe: Quarzsande der Körnung 0 - 2 mm
  - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner


**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



## Fixit 210

### Hydroment Entfeuchtungsputz

---

<b>Verarbeitung:</b>	<p>Der zu sanierende Putzgrund muss bis 1 m oberhalb der sicht- bzw. messbaren Feuchtigkeitsgrenze in einheitlicher Höhe wie folgt vorbereitet werden: Altputz bis auf das Mauerwerk restlos entfernen, Mauerwerksfugen ca. 2 cm tief auskratzen und die entfernten Putzresten sorgfältig entfernen. Der Putzgrund darf nicht vorgängig mit Salzumwandlern, Imprägnierungen, Verkieselungen, Aufbrennsperren etc. behandelt werden. Die Funktion des Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz erfordert eine Schichtdicke von mindestens 20 mm. Bei grösseren Putzdicken mehrlagig arbeiten. Untergrund vor dem Aufbringen immer intensiv bis zur Sättigung vornässen. Der Haftbewurf in verdünnter Konsistenz volldeckend ca. 5 mm als Haftbrücke zum Untergrund anwerfen. Zwischen Haftspritzbewurf und Funktionsputz sind mindestens 24 Stunden einzuhalten. Der Grundputz muss mindestens 10 Minuten in einem Trommelmischer oder Ähnliches gemischt werden, danach in einem Arbeitsgang 20 mm auf den wiederum vorgehästeten Untergrund auftragen und bei Erhärtung des Mörtels vollflächig kratzen. Für zusätzliche Putzlagen mit Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz muss die Oberfläche mit einem Putzkamm aufgeraut und wieder vorgehästet werden.</p>
<b>Nachbehandlung:</b>	<p>Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Der Putz darf erst nach der vollständigen Austrocknung gestrichen werden. Es dürfen nur diffusionsoffene Mineralfarben verwendet werden. Glattputze wie Weissputz, Weisszementglätter, Kunststoffglätter oder Stucco dürfen auf Sanierputze nicht verwendet werden, da die Gefahr einer Verdichtung der Oberfläche besteht.</p>
<b>Lagerung:</b>	<p>Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.</p>
<b>Herkunft:</b>	
<b>Besondere Hinweise:</b>	<p>Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Material, Luft und Untergrund) verarbeiten. Dem Mörtel dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. Die Mischzeit muss dringend eingehalten werden.</p>

---