



Fixit 606 Rapid

Kalk-Zementgrundputz

Anwendung: Fixit 606 Rapid ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden.

Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton und Kalksandstein muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal oder Fixit 455 Zementhaftputz appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen.

Im trockenen Innenbereich darf bis zu einer Putzdicke von max. 15 mm Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S verwendet werden, jedoch nicht auf Flächen welche mit Wandbelägen aus Keramik, Natur- und Kunststein belegt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Schnelle Abbindezeit für effiziente Verarbeitung
 - Sehr schönes Kratzbild
 - Kein Nachsandern und somit 1 Arbeitsgang weniger
 - Kurze Wege und schnell lieferbar
 - ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	35 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	30 kg/EH	1'000 kg/EH
Wasserzugabe	9 l/Sack	
Verbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm	
Verarbeitungszeit	30 - 45 min	
Schichtdicke	innen mind. 10 mm, aussen mind. 15 mm	
Trockenrohdichte	ca. 1'350 kg/m ³	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 2,5 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 1,3 N/mm ²	
E-Modul	< 5 kN/mm ²	
Wasseraufnahme	> 2 kg/m ² nach 30 Minuten	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Kalkhydrat, Spezialzement
 - Zuschlagstoffe: Perlite, Sande der Körnung 0 - 1 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 606 Rapid kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Das Abbindeverhalten des Fixit 606 Rapid verlangt eine kontinuierliche Arbeitsweise. Häufige Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden. Aufgrund seiner Beschleunigung darf das Material nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).



Fixit 606 Rapid

Kalk-Zementgrundputz

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Herkunft:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss vorgängig ein Fixit Trennvlies montiert und ein Armanet-Drahtgitternetz mechanisch befestigt werden. Anschliessend muss der Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf appliziert werden.