



Fixit 575

Mittelbettkleber C2 TE S1

Anwendung: Fixit 575 ist ein Mittelbettkleber für grossformatige Natursteinplatten im Boden- und Wandbereich für aussen und innen, wobei der Untergrund aus Beton oder Drainbeton bestehen muss.

- Eigenschaften:**
- Frostbeständig
 - Gute Haftung
 - Mit Trasszusatz
 - Leicht verarbeitbar
 - Rasche Begeh- und Belastbarkeit
 - Auch für Oberflächen mit Bodenheizung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm
Wasserzugabe	ca. 5,25 l/Sack
Verbrauch	1,4 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit	ca. 15 l/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 45 min
Schichtdicke	5 - 15 mm
Begehbar nach	nach 24 Stunden
Belastbar	nach 14 Tagen
Frostbeständigkeit	gewährleistet

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement, natürlicher Trass
 - Zuschlagstoffe: klassierte Sande 0 - 1 mm
 - Zusätze: Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Empfehlung SIA V178 «Natursteinmauerwerk» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Vorbereitung: Die zu verklebende Plattenseite muss frei von Schmutz und Staub sein.

Verarbeitung: Fixit 575 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder mit einem geeignetem Rührwerk angemischt. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren und mit einer Zahntraufel (10 mm) auf die Natursteinplatte aufkämmen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).



Fixit 575

Mittelbettkleber C2 TE S1

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.