

Produktdatenblatt

Weissputz 220

Produktebeschreibung	Weissputz 220 ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Trockenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Weisskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalksand, Leichtzuschläge Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Netzmittel, Verzögerer
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Bei glatten Oberflächen wie Beton und besonders bei Gipsbauplatten und Zwischenwandplatten, ist vorgängig eine Granolan Haftbrücke aufzutragen. Weissputz 220 nicht im direkten Spritzwasserbereich verwenden. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet. Er muss gestrichen werden.
Schichtstärke	- Einsichtputz auf Decken 5 mm - Einsichtputz auf Wänden 10 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 18 Liter Verarbeitungszeit ca. 40-70 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C

Weissputz 220 wird von Hand auf normal saugende, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Weissputz 220 ist einschichtig auszuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Weissputz 220 zu Folgeschäden wie Minderung der Eigenfestigkeit und Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc. Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Achtung

H319: Verursacht schwere Augenreizung

Calciumhydroxid, CAS-Nr. 1305-62-0,
EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz
tragen

P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER
HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesi-
cherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

