

Produktdatenblatt

Armiergewebe

Produktbeschreibung Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Rissfestigkeit auf.

Zusammensetzung Spezial-E-Glasgewebe

Anwendungsbereich Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialabgängen oder bei Renovierungen/Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet.

Die Armiergewebe können leicht mit dem Messer oder mit der Schere zugeschnitten werden.

Technische Werte**Granol-Armiergewebe, orange für S-G Aussendämmung.**

Reissfestigkeit: - Kette: 1.7 kN/5 cm

- Schuss: 1.7 kN/5 cm

Maschenweite: - Kette: 4.0 mm

- Schuss: 4.0 mm

Granol-Putzarmiergewebe, weiss.

Reissfestigkeit: - Kette: 2.8 kN/5 cm

- Schuss: 2.6 kN/5 cm

Maschenweite: - Kette: 5.0 mm

- Schuss: 5.5 mm

Granol-Panzerarmiergewebe, weiss.

Reissfestigkeit: - Kette: 5.0 kN/5 cm

- Schuss: 6.5 kN/5 cm

Maschenweite: - Kette: 6.0 mm

- Schuss: 5.0 mm

Lieferform**Granol-Armiergewebe, orange für S-G Aussendämmung.**

Rollen 50 lm 100 cm breit.

Gewicht 160 gr./m² = 8 kg/Rolle

Granol-Putzarmiergewebe, weiss.

Rollen 50 lm 100 cm breit.

Gewicht 220 gr./m² = 11 kg/Rolle

Lieferform	Granol-Panzerarmiergewebe, weiss. Rollen 25 lm 100 cm breit (Lieferbar auch in Streifen; Rollen 25 lm 50 cm breit und Rollen 25 lm 33 cm breit). Gewicht 480 gr./m ² = 11 kg/Rolle (25x100)
Verarbeitung	Die Armiergewebe sind völlig in den Putz einzubetten, indem $\frac{2}{3}$ des Putzes aufgetragen, dann das Armiergewebe mittels Glättkelle satt eingedrückt und anschliessend mit dem restlichen $\frac{1}{3}$ Putzauftrag überglättet wird. Stösse ca. 10 cm breit überlappen. Bei WDVS-Systemen ist das Armiergewebe des Systemhalters zu verwenden.
Bemerkungen	Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipsermeisterverbandes SMGV sowie der aktuellen Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte dienen immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).
Lagerung	Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96, F +41 41 926 96 86
info@granol.ch, www.granol.ch

