

## AQUADERE

<b>Beschreibung</b>	Bitumenemulsion auf Basis von Elastomerbitumen															
<b>Artikelnummer</b>	33925															
<b>Lieferform</b>	Einweggebinde à 25Lt.															
<b>Lagerung</b>	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-35°C															
<b>Untergrundanforderung</b>	sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen.															
<b>Verarbeitung</b>	vor Gebrauch sehr gut aufmischen, Auftrag durch Streichen, Rollen oder mit geeigneten Geräten aufspritzen, Lachenbildung ist zu vermeiden. Bitumenbahnen müssen max. 72 Std nach Auftrag des Haftvermittlers appliziert werden.															
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Untergrundtemperatur >5°C.															
<b>Anwendung</b>	Haftvermittler auf zementöse Untergründe und Metall (Stahlzargen).															
<b>Personenschutz</b>	Sicherheitsdatenblatt beachten / GISCODE BBP10															
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Dichte bei 20 °C</td> <td>ca 1005 kg/m<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flammpunkt</td> <td>Nicht brennbar</td> <td>ASTM D56</td> </tr> <tr> <td>Feststoffanteil</td> <td>ca 42 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verbrauch</td> <td>ca 150 bis 400 g/m<sup>2</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trocknungszeit bei 20 °C</td> <td>ca 30 min staubtrocken ca 3 Std vollständige Austrocknung</td> <td></td> </tr> </table>	Dichte bei 20 °C	ca 1005 kg/m <sup>3</sup>		Flammpunkt	Nicht brennbar	ASTM D56	Feststoffanteil	ca 42 %		Verbrauch	ca 150 bis 400 g/m <sup>2</sup>		Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 3 Std vollständige Austrocknung	
Dichte bei 20 °C	ca 1005 kg/m <sup>3</sup>															
Flammpunkt	Nicht brennbar	ASTM D56														
Feststoffanteil	ca 42 %															
Verbrauch	ca 150 bis 400 g/m <sup>2</sup>															
Trocknungszeit bei 20 °C	ca 30 min staubtrocken ca 3 Std vollständige Austrocknung															