

BIKUTOP EP4 WF flam

Produktbeschreibung

Wurzelfeste Oberbahn

Vollflächig im Schweißverfahren auf Unterbahn applizieren.



Rolle	8 x 1.00 m
Dicke	4.0 mm

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	≤ -20	mm/10m
Flächenbezogene Masse		1849-1	4.7	kg/m ²
Wasserdichtheit		1928	B	B = Typ T
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	1250	mm
Widerstand gegen statische Belastung		12730	≥ 20	kg
Widerstand gegen Durchwurzelung		13948	B = bestanden	
Kaltbiegeverhalten		1109	≤ -20	°C
Wärmestandfestigkeit		1110	≥ 100	°C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	200	m
Masshaltigkeit		1107-1	≤ 0.4	%