

# BIKUTOP EP5 WF S flam

## Produktbeschreibung

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn.

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1.



## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Geradheit		1848-1	≤ -20	mm/10m
Flächenbezogene Masse		1849-1	5.9	kg/m <sup>2</sup>
Wasserdichtheit		1928	B	B = Typ T
Brandverhalten		13501-1	E	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF3 (cr)	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	1000	mm
Widerstand gegen statische Belastung		12730	≥ 20	kg
Widerstand gegen Durchwurzelung		13948	B = bestanden	
Kaltbiegeverhalten		1109	≤ -20	°C
Wärmestandfestigkeit		1110	≥ 100	°C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	250	m
Masshaltigkeit		1107-1	≤ 0.4	%