

BAUBIT HAFT

Haftvermittler für den bituminösen Belagsbau

EINSATZGEBIETE

BAUBIT HAFT wird im Strassenbau als Voranstrich vor dem Einbau eines neuen bituminösen Belages angewendet.

EIGENSCHAFTEN

BAUBIT HAFT ist ein bituminöser, dünnflüssiger Voranstrich, bestehend aus 52% Bitumen sowie 48% leichtflüchtigen, brennbaren Lösungsmitteln. **BAUBIT HAFT** enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe. Das Produkt wird infolge seiner niedrigen Viskosität mit üblichen Spritzgeräten oder Pinsel kalt appliziert. **BAUBIT HAFT** dringt in den Untergrund ein, bewirkt eine feste Verbindung zwischen den Belagsschichten und gewährleistet einen kraftschlüssigen und dauerhaften Verbund.

VERARBEITUNG

Das Produkt wird mittels üblichen Spritzgeräten oder Pinsel kalt appliziert. Dabei wird es fein und gleichmässig verteilt, so dass nach dem Trocknen ein dünner, gleichmässiger Bitumenfilm entsteht. Je nach Witterung und Temperatur benötigt **BAUBIT HAFT** zwischen 10 und 40 Minuten, bis er klebefrei trocken ist. Nach erfolgter Prüfung kann der Belag darauf umgehend eingebaut werden.

VERBRAUCH

150 bis 300 g/m²

REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE

Verarbeitungsgeräte können mit **BAUBIT HAFT**, Biodiesel, Rapsöl oder auch mit Benzin, Diesel oder Heizöl gereinigt werden. Zum Reinigen der Hände Handwaschpaste für Bitumenverunreinigungen verwenden.

GEBINDE

Im 2 kg Rechteckflasche.

LAGERUNG

Bei der Lagerung sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

Beim Transport müssen die ADR-Vorschriften eingehalten werden (ADR Transportklasse 3.II).

Von Zündquellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

TECHNISCHE DATEN

Lieferform:	Rechteckflasche à 2 kg
Konsistenz:	DIN EN 1425, braun/flüssig/homogen
Dichte:	ca. 0.9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	-10°C bis 40°C
Flammpunkt:	6°C
Bindemittelgehalt:	DINEN142848-52%
Trocknungszeit:	10 bis 40 Min.
Frostempfindlich:	nein

HINWEIS

BAUBIT HAFT ist feuergefährlich!

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen. Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgemässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Diese Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und dienen zur unverbindlichen Beratung. Bei Fragen steht Ihnen unsere technische Abteilung zur Verfügung.

Gültige Normen, Vorschriften und Gesetze (z.B. bezüglich Arbeitssicherheit oder Bauweise) sind einzuhalten.