

weber.floor Blitzharz easy



Produktvorteile

- zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Estrich
- bestes Eindringvermögen
- gute chemische Beständigkeit
- nur durch Schütteln zu mischen

Schnell härtendes, 2K Silikatharz zur Rissverfüllung und zum Verkleben von Metallschienen

> Produkteigenschaften

- Innenbereich
- geruchsneutral
- einfache, schnelle Verarbeitung
- nur durch Schütteln zu mischen
- in Teilmengen anmischbar
- spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten
- gute chemische Beständigkeit
- zähelastisch
- für Fussbodenheizung geeignet
- stuhlrollengeeignet unter Belägen
- sehr emissionsarm:
GEV Emission EC1 Plus



> Anwendungsbereich

- Zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Estrich.
- Verkleben von Anschluss-Schienen und Metallprofilen, Kunst- und Naturstein sowie für die nachträgliche Unterspritzung loser Parkettdielen.
- Auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich einsetzbar.
- Verarbeitung im System mit Wellenverbindern.

> Besondere Hinweise

Sicherheitshinweis:
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis:
Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewähr für die einwandfreie Qualität der Produkte. Auf Grund der sehr unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen gelten die Empfehlungen aus diesem Merkblatt jedoch als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung.

> Verpackungseinheiten

Inhalt:
0,6 kg (Flasche A+B)
Karton à 5 Einheiten

Farbe:
Komp. A: transparent
Komp. B: braun
Gemischt: gelb

Lagerung:
Bei trockener und frostfreier Lagerung und Temperatur über + 10 °C ist das Material mind. 12 Monate lagerfähig.

Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt 1 - weber.floor Blitzharz easy

 Sicherheitsdatenblatt 2 - weber.floor Blitzharz easy



> Untergrundvorbereitung

- Die Untergründe müssen ausreichend tragfähig, staubfrei, trocken, öl- und fettfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblätternde Mörtel- und Anstrichreste sind sorgfältig zu entfernen.
- Glatte, gesinterte, polierte, glasierte, zementgeputzte Flächen sind mittels Schleiftechnik oder durch Sand- oder Kugelstrahlen mechanisch aufzurauen. Bituminöse und teerartige Flächen restlos entfernen.

> Verarbeitung

Mischen:

- Komponente B in die Flasche mit der Komponente A giessen. Nach Verschliessen der Flasche ca. 15 Sekunden kräftig schütteln bis ein einheitlicher Farbton entsteht und sich keine Schlieren mehr zeigen. Gebinde nach Entnahme des Materials nicht auskratzen.

Rissverschluss:

- Risse zunächst aufweiten und quer zum Riss im Abstand von ca. 20 bis 25 cm einschneiden. Schnitttiefe ca. halbe Estrichdicke, mindestens jedoch 1/3 der Estrichdicke. Wellenverbinder quer zum Riss einlegen.
- Das angemischte Harz wird in die aufgeweiteten Risse oder Fugen gegossen und glatt abgezogen. Sofort im Anschluss, noch vor der Aushärtung, ist die Oberfläche mit **weber Quarzsand 180** (0,7 bis 1,2 mm) im Überschuss abstreuen um die Haftung nachfolgender Spachtelmassen und Klebstoffe sicherzustellen.

Kleben:

- Für die Verklebung von zum Beispiel Metallschienen ist zumeist eine pastöse Konsistenz erforderlich. Dazu einfach das Material nach dem Anmischen kurze Zeit stehen lassen, bis innerhalb weniger Minuten die für die Verklebung optimale Konsistenz erreicht ist. Die geklebten Materialien müssen während der Abbindung mit geeigneten Hilfsmitteln fixiert werden.

> Allgemeine Hinweise

- Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf 23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern den Reaktionsverlauf.
- Vorhandene Bewegungsfugen keinesfalls verschließen.

> Technische Angaben

Materialbasis: 2-komponentiges Silikatharz

Farbe:

Komp. A: transparent

Komp. B: braun

Gemischt: gelb

Mischungsverhältnis: Komp. A : Komp. B = 1 : 1 (Raumteile)

Dichte: Komp. A: 1,1 kg/dm³ / Komp. B: 1,5 kg/dm³

Verarbeitungstemperatur: 10 °C bis 30 °C

Verarbeitungszeit: ca. 10 Minuten *

Aushärungszeit: ca. 20 Minuten *

Leichte Belastung: nach ca. 30 Minuten *

Volle Belastung: nach ca. 24 Stunden *

Materialbedarf: ca. 0.3 kg/m (je nach Objekt) *

Lagerung: Bei trockener und frostfreier Lagerung und Temperatur über + 10 °C ist das Material mind. 12 Monatelagerfähig.

* +23 °C ohne Zugluft und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei höheren Temperaturen werden diese Zeiten verkürzt, bei tieferen verlängert.

> Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 0.3 kg/m (je nach Objekt)

Stand: Februar 2015

Saint-Gobain Weber AG

Technoramastrasse 9

8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41