




## Fixit 735

### Mineralputz (Silikatputz) innen

**Anwendung:** Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich, geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe.  
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.  
Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
  - Weisse und gleichmässige Struktur
  - Gebrauchsfertig
  - Langlebig
  - Wirtschaftlich im Verbrauch
  - Diverse Farbtöne
  - Auf Gips, Kalk und Zement
  - Hohe Haftung

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Verpackungsart			
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.		
Menge pro Einheit	25 kg/EH		
Körnung	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Vollabrieb	Rustik
Verbrauch	1,5 - 1,8 kg/m <sup>2</sup>	2 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>	1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Kaliwasserglas
  - Zuschlagstoffe: Marmorsande, Calcite
  - Zusätze: Konservierungsmittel

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Vor dem Gebrauch gut aufrühren, wenn nötig auf Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen.  
Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.

**Nachbehandlung:** Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.



## Fixit 735

### Mineralputz (Silikatputz) innen

---

**Besondere Hinweise:**

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Bei kühler, feuchter Witterung besteht die Gefahr von Fleckenbildung durch Kondenswasserniederschlag.

Zementhaltige Putze dürfen erst nach 3 - 4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden.

Das Bindemittel ist ätzend. Augen und Hautflächen sind zu schützen.

Bauteile aus Glas, Metall sowie Natur- und Kunststeinelemente sind abzudecken.

Naturweiss und eingefärbt in diversen Farbtönen lieferbar.

Bei Feinputzstrukturen  $\leq 1,0$  mm muss der Untergrund die Qualitätsstufe Q3 aufweisen.

**Trocknung**

Die Abbindezeit von Fixit 735 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 735 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.