



Fixit 401

Gips-Reparaturspachtel

Anwendung: Fixit 401 eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich.
 Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen.
 Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz.
 Diverse Flick- und Renovationsarbeiten.
 Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Darf auf Null auslaufen
 - Nass in Nass auf Gips für Porenverschluss
 - Kurze Abbindezeit
 - Auf alte Untergründe geeignet

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Wasserzugabe	ca. 13 l/Sack
Verbrauch	ca. 0,75 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	ca. 20 min
Hinweis zu Verarbeitungszeit	abhängig von Auftragsdicke und Konsistenz des Materials
Schichtdicke	0 - 2 mm
Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohddichte	ca. 1'000 kg/m ³

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips
 - Zuschlagstoffe: keine
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Abbinderegler, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 401 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.
 Es dürfen keine Wandplatten darauf verlegt werden.