

Rigips Tischlerplatten



Rigips Tischlerplatte mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandeck.

Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten.

Technische Daten

Geometrie	Materialdicke		22 ^{+0.5, -0.3}	mm
	Breite		615 ^{±2.5}	mm
	Längen		250, 750, 1000 ^{±2.5}	mm
Tragfähigkeit	Biegefestigkeit	EN 310	längs: ≥ 35 quer: ≥ 10	N/mm ²
	E-Modul (Biegesteifigkeit)	EN 310	längs: ≥ 5000 quer: ≥ 1500	N/mm ²
	Rohdichte	EN 310	ca. 585	kg/m ³
Sonstiges	Produktnorm		DIN EN 14322	
	Baustoffklasse	EN 13501-1	D-s2,d0 - normalentflammbar	
	Formaldehydemissionsklasse	EN 120	E1	
	Dauerhaftigkeit	EN 335-3	Gefährdungsklasse 1	
	Einsatzbereich	EN 13986	Trockenbereich	
	Produktsicherheit		Dieses Produkt stellt gemäss REACH-Verordnung EG 1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht der Registrierungspflicht. Die Oberfläche ist physiologisch unbedenklich.	
Lagerbedingungen		trocken Lagern		

Stand 10/2016

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.